



Paste pigmentate per prodotti vernicianti



**CO 900AF**

# CO 900AF | SERIE CORTO OLIO

**TIPO DI LEGANTE •** Alchidica corto-olio non essiccative e non ingiallente a base di acidi grassi saturi.

**COMPATIBILITA' •** Alchidiche corto-olio, nitrocellulosa, resine amminiche, addotti isocianici.

**PRINCIPALI APPLICAZIONI •** Pitture industriali di alta qualità compatibili con i leganti sopra citati.

CODICE	TIPO DI PIGMENTO	colour index	% p pigmento	% p legante	% p residuo secco
CO 900AF	Biossido di Titanio	P.W. 6	65	20	85
CO 907AF	Ossido di Ferro Giallo	P.Y. 42	60	18	78
CO 912AF	Ossido di Ferro Rosso	P.R. 101	65	18	83
CO 944	Ossido di Ferro Trasparente Giallo	P.Y. 42	35	35	70
CO 905	Ossido di Ferro Trasparente Rosso	P.R. 101	35	35	70
CO 963AF	Giallo Bismuto Vanadato	P.Y. 184	45	30	79
CO 930AF	Giallo Azoico	P.Y. 175	30	26	56
CO 931AF	Benzimidazolone Yellow	P.Y. 151	35	24	59
CO 939AF	Giallo Disazoico	P.Y. 83	22	30	52
CO 954AF	Giallo Isoindolinone	P.Y. 139	44	27	71
CO 932AF	Arancio Azoico	P.O. 34	25	29	54
CO 955AF	Arancio Benzimidazolone	P.O. 36	40	26	66
CO 946AF	Rosso Azoico	P.R. 170	30	27	57
CO 909AF	Toner di Manganese 2B	P.R. 48:4	20	18	38
CO 990AF	Magenta Chinacridonico	P.R. 122	17	30	47
CO 941AF	Violetto Diossazina	P.V. 23	10	36	46
CO 945AF	Violetto Chinacridonico	P.V. 19	20	30	50
CO 904AF	Blu Ftalocianina di Rame Beta NCNF	P.B. 15:4	25	32	57
CO 918AF	Blu Oltremare	P.B. 29	50	21	71
CO 956AF	Blu Ftalocianina di Rame Alfa NCNF	P.B. 15:2	18	37	55
CO 937AF	Verde Ftalocianina di Rame Clorurata	P.G. 7	18	30	48
CO 997AF	Nero Medio MCF	P.BI. 7	20	43	63
CO 999AF	Nero Profondo HCF	P.BI. 7	10	52	62
CO 993AF	Nero Profondo HCF	P.BI. 7	10	50	60

*I dati sopra indicati sono da considerarsi come valori nominali, variazioni sono possibili in quanto queste nostre paste vengono messe a standard in fase di collaudo su valori di "colour e/o tinting strenght".*

**Nota Bene:** *Indipendentemente da quanto sopra specificato le reali prestazioni delle nostre Paste in prodotti specifici dipendono dalle possibili interazioni di tutti i componenti di una formula: pertanto si consiglia sempre un approfondito esame preventivo di compatibilità.*



Codice Fiscale e Partita Iva: 04616660017  
Capitale Sociale Euro 100.980 i.v. – R.E.A. TO 644862 – Registro imprese 1657/84  
Sede Legale: Via Bligny n. 5 – 10122 TORINO – Italia  
Sede operativa: Via Moncalieri 99/15D – Frazione Tetti Caglieri – 10048 VINOVO (TO) – Italia  
Tel. +39 011 993 11 09  
email: [direzione@abchimica.it](mailto:direzione@abchimica.it)  
[www.abchimica.it](http://www.abchimica.it)