




Paste pigmentate per prodotti vernicianti



**LOW 800**

# LOW 800 | SERIE LUNGO OLIO

**TIPO DI LEGANTE •** Alchidica lungo-olio a basso VOC, non infiammabile (60°C < flash point < 93°C).

**COMPATIBILITA' •** Resine alchidiche lungo olio, uretanizzate, miscele di oli siccativi e non, mono e bi-componenti, in diversi rapporti di taglio.

**PRINCIPALI APPLICAZIONI •** Formulazioni di prodotti vernicianti per il settore parquet, mobili e serramenti. Indicate per ottenere tinte e colorazioni semi-trasparenti in grado di donare un effetto gradevole ed uniforme al manufatto trattato. Ad essiccazione avvenuta possono essere sovra-verniciate con finiture di varia natura (fondi poliuretanic, acrilici e all'acqua).

*Conformi alla normativa UNI EN ISO 3679:2015, esenti da classificazione ADR.*

CODICE	TIPO DI PIGMENTO	colour index	% p pigmento	% p legante	% p residuo secco
LOW 800	Biossido di Titanio	P.W. 6	70	15	85
LOW 807	Ossido di Ferro Giallo	P.Y. 42	50	34	84
LOW 812	Ossido di Ferro Rosso	P.R. 101	65	26	91
LOW 844	Ossido di Ferro Trasparente Giallo	P.Y. 42	35	38	73
LOW 805	Ossido di Ferro Trasparente Rosso	P.R. 101	35	38	73
LOW 848B	Ossido di Ferro Trasparente Brown	P.R. 101	45	31	76
LOW 820	Giallo Arylamide	P.Y. 74	35	43	78
LOW 821	Arancio Dinitroanilina	P.O. 5	25	58	83
LOW 808	Toner di Manganese 2B	P.R. 48:4	25	52	77
LOW 857	Rosso DPP	P.R. 254	25	43	68
LOW 841	Violetto Diossazina	P.V. 23	10	67	77
LOW 804	Blu Ftalocianina di Rame Beta NCF	P.B. 15:4	25	49	79
LOW 856	Blu Ftalocianina di Rame Alfa NCF	P.B. 15:2	20	59	79
LOW 836	Verde Ftalocianina di Rame Clorurata	P.G. 7	20	59	79
LOW 897	Nero Medio MCF	P.BI. 7	20	59	79
LOW 898	Nero Tagli LCF	P.BI. 7	20	58	78
LOW 899	Nero Profondo HCF	P.BI. 7	12	66	78

*I dati sopra indicati sono da considerarsi come valori nominali, variazioni sono possibili in quanto queste nostre paste vengono messe a standard in fase di collaudo su valori di "colour e/o tinting strenght".*

**Nota Bene:** *Indipendentemente da quanto sopra specificato le reali prestazioni delle nostre Paste in prodotti specifici dipendono dalle possibili interazioni di tutti i componenti di una formula: pertanto si consiglia sempre un approfondito esame preventivo di compatibilità.*



Codice Fiscale e Partita Iva: 04616660017  
Capitale Sociale Euro 100.980 i.v. – R.E.A. TO 644862 – Registro imprese 1657/84  
Sede Legale: Via Bligny n. 5 – 10122 TORINO – Italia  
Sede operativa: Via Moncalieri 99/15D – Frazione Tetti Caglieri – 10048 VINOVO (TO) – Italia  
Tel. +39 011 993 11 09  
email: [direzione@abchimica.it](mailto:direzione@abchimica.it)  
[www.abchimica.it](http://www.abchimica.it)