




Paste pigmentate per prodotti vernicianti



UD 200

DISPERSIONI SERIE UD 200

TIPO DI LEGANTE •

Resina sintetica termoplastica.

COMPATIBILITA' •

Resina aldeidica con ampio spettro di compatibilità con diversi convertitori mono e bi-componenti.

PRINCIPALI APPLICAZIONI •

Formulazioni di smalti industriali compatibili con nitrocellulosa, gomma clorurata, resine alchidiche, epossidiche, idrocarboniche, CAB.

CODICE	TIPO DI PIGMENTO	Colour Index	% p Pigmento	% p Legante	% p Residuo secco
UD 100	Soluzione trasparente		0	60	60
UD 101	Bianco fisso	.	60	21.3	82.21
UD 200	Biossido di Titanio	P.W. 6	65	17	82
UD 207	Ossido di Ferro Giallo	P.Y. 42	50	18	68
UD 212	Ossido di Ferro Rosso	P.R. 101	62	9	71
UD 212B	Ossido di Ferro Rosso	P.R. 101	45	17	66
UD 220	Giallo Arylamide	P.Y. 74	25	28	53
UD 239	Giallo Disazoico	P.Y. 83	28	38	66
UD 240	Giallo Isoindolinone	P.Y. 139	28	29	58
UD 251	Giallo Benzimidazolone	P.Y. 154	42	24	66
UD 263	Giallo Bismuto Vanadato	P.Y. 184	42	27	69
UD 255	Arancio Benzimidazolone	P.O. 36	43	17	60
UD 246	Rosso Azoico	P.R. 170	39	24	63
UD 254	Rosso DPP	P.R. 254	35	27	62
UD 222	Magenta Chinacridonico	P.R. 122	12	25	40
UD 242	Violetto Diossazina	P.V. 23	12	28	40
UD 245	Violetto Chinacridonico	P.V. 19	19	29	48
UD 204	Blu Ftalocianina di Rame Beta NCF	P.B. 15:4	24	31	55
UD 256	Blu Ftalocianina di Rame Alfa NCF	P.B. 15:2	16	29	49
UD 237	Verde Ftalocianina di Rame Clorurata	P.G. 7	24	27	51
UD 260	Nero Tagli LCF	P.BI. 7	16	30	51
UD 297	Nero Medio MCF	P.BI. 7	18	25	43
UD 299	Nero Profondo HCF	P.BI. 7	10	30	43

I dati sopra indicati sono da considerarsi come valori nominali, variazioni sono possibili in quanto queste nostre paste vengono messe a standard in fase di collaudo su valori di "colour e/o tinting strenght".

Nota Bene: Indipendentemente da quanto sopra specificato le reali prestazioni delle nostre Paste in prodotti specifici dipendono dalle possibili interazioni di tutti i componenti di una formula: pertanto si consiglia sempre un approfondito esame preventivo di compatibilità.



Codice Fiscale e Partita Iva: 04616660017

Capitale Sociale Euro 100.980 i.v. – R.E.A. TO 644862 – Registro imprese 1657/84

Sede legale, amministrativa e operativa: Via Moncalieri 99/15D – Frazione Tetti Caglieri – 10048 VINOVO (TO) – Italia

Tel. +39 011 993 11 09

email: direzione@abchimica.it

www.abchimica.it